

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И  
ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КЛЮЧ  
КЛАССА ТОЧНОСТИ А**
**Конструкция и размеры****ГОСТ 11738-84  
(ИСО 4762-77)**

Hexagona socket head cap screws, accuracy class A. Construction and dimensions


Дата введения **01.01.85**

1. Настоящий стандарт распространяется на винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с диаметром резьбы от 3 до 36 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2662-80.


Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4762-77, за исключением предельных отклонений размера под ключ.

2. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Вариант изготовления углубления

Варианты изготовления головки



мм

Номинальный диаметр резьбы $d$	3	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24	(27)	30	(33)	36
Диаметр стержня $d_1$	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
Диаметр головки $D$	5,5	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	40,0	45,0	50,0	54,0
Диаметр фаски $D_1$ (пред. откл. по $J_s$ 17)	3,2	3,8	4,9	6,1	7,2	9,7	12,0	14,3	16,7	16,7	20,4	20,4	22,7	22,7	26,2	28,5	32,0
Высота головки $k$	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
Размер под ключ $S$ (пред. откл. по $D11$ )	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	14,0	17,0	17,0	19,0	19,0	22,0	24,0	27,0
Диаметр описанной окружности $e$ , не менее	2,87	3,44	4,59	5,73	6,87	9,17	11,45	13,74	16,02	16,02	19,44	19,44	21,73	21,73	25,15	27,43	30,85
Толщина основания головки $w$ , не менее	1,15	1,4	1,9	2,3	3,0	4,0	4,8	5,8	6,8	7,8	8,6	9,4	10,4	11,9	12,9	13,8	15,3
Глубина шестигранного углубления $t$ , не менее	1,3	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	15,5	17,5	19,0
Длина перехода от стержня к головке $f$ , не более	0,51	0,60	0,60	0,68	1,02	1,02	1,87	1,87	1,87	1,87	2,04	2,04	2,04	2,89	2,89	2,89	2,89
Радиус под головкой $R$ , не менее	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Внутренний диаметр опорной поверхности $d_a$ , не более	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	14,2	16,2	18,2	20,2	22,4	24,4	26,4	30,4	33,4	36,4	39,4
Наружный диаметр опорной поверхности $d_w$ , не менее	5,07	6,53	8,03	9,38	12,33	15,33	17,23	20,17	23,17	26,02	28,87	31,85	34,81	38,72	43,61	48,62	52,54
Фаска $c$	0,5	0,5	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0
Фаска $c_1$ или радиус $R_1$ не более	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6
Длина резьбы $b$	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78	84

Продолжение

		мм																
Номинальный диаметр резьбы $d$		3	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24	(27)	30	(33)	36
Длина стержня $l$	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20									-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25										-	-	-	-	-	-	-	-
	30											-	-	-	-	-	-	-
	35	-											-	-	-	-	-	-
	40	-												-	-	-	-	-
	45	-	-												-	-	-	-
	50	-	-													-	-	-
	55	-	-	-													-	-
	60	-	-	-	-													
	65	-	-	-	-	-												
	70	-	-	-	-	-	-											
	75	-	-	-	-	-	-	-										
	80	-	-	-	-	-	-	-	-									
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Примечания:**

1. Винты с диаметрами резьбы, приведенными в скобках, применять не рекомендуется.
2. Винты с длиной, указанной над штриховой линией, изготовлять с резьбой на всей длине стержня.

Пример условного обозначения винта с диаметром резьбы  $d = 12$  мм, с полем допуска резьбы 6g, длиной  $l = 40$  мм, класса прочности 6.8, без покрытия:

*Винт M12-6g×40.68 ГОСТ 11738-84*

То же, класса прочности 10.9 из стали марки 30ХГСА, с покрытием окисным пропитанным маслом:

*Винт M12-6g×40.109.30ХГСА.05 ГОСТ 11738-84*

3. Резьба - по ГОСТ 24705, сбег и недорез резьбы - нормальный по [ГОСТ 27148](#).
- 2, 3. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**
4. Допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по [ГОСТ 1759.1](#).
5. Неуказанные допуски угловых размеров  $\pm \frac{AT17}{2}$
6. Дефекты поверхности и методы контроля - по [ГОСТ 1759.2](#).
7. Допускается изготавливать винты с диаметром гладкой части стержня  $d_1$  равным диаметру стержня под накатывание метрической резьбы, - по ГОСТ 19256.
8. Фаска или скругление опорной плоскости головки должны быть до диаметра  $d_w$ .
9. Форма дна шестигранного углубления - произвольная.
10. Механические свойства винтов должны соответствовать классам прочности 8.8 и 12.9. Допускается изготавливать винты с механическими свойствами, соответствующими классам прочности 5.6; 6.8 и 10.9.
11. Винты должны изготавливаться с покрытиями: цинковым хроматированным, кадмиевым хроматированным, окисным пропитанным маслом или без покрытия.
12. Остальные технические требования - по [ГОСТ 1759.0](#).
- 11, 12. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**
13. Теоретическая масса винтов указана в приложении.

## ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА ВИНТОВ

l, мм	Масса 1000 шт. винтов, кг ≈, для d, мм																
	3	4	5	6	8	10	12	(14)	16	(18)	20	(22)	24	(27)	30	33	36
5	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,76	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0,85	1,70	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0,94	1,85	3,15	4,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1,03	2,01	3,39	5,25	10,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,11	2,16	3,64	5,60	11,63	20,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,20	2,31	3,89	5,96	12,26	21,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1,38	2,63	4,38	6,66	13,54	23,51	34,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1,68	3,01	5,00	7,54	15,13	25,92	37,80	55,57	78,90	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,96	3,61	5,86	8,42	16,72	28,43	41,43	60,54	85,56	117,07	152,62	-	-	-	-	-	-
35	-	4,10	6,63	9,81	18,31	30,94	45,07	65,51	92,22	125,33	163,03	213,60	265,87	-	-	-	-
40	-	4,60	7,40	10,92	20,82	33,45	48,71	70,48	98,88	133,60	173,43	226,40	280,85	384,92	-	-	-
45	-	-	8,17	12,03	22,79	37,44	52,34	75,45	105,54	141,86	183,84	239,19	295,83	404,26	535,24	-	-
50	-	-	8,94	13,13	24,76	40,52	58,22	80,42	112,20	150,12	194,24	251,98	310,82	423,59	558,92	729,15	-
55	-	-	-	14,24	26,73	43,60	62,66	85,39	118,86	158,38	204,64	264,77	325,80	442,93	582,61	758,24	928,82
60	-	-	-	15,35	28,70	46,69	67,10	94,64	129,45	166,65	215,05	277,57	340,78	461,11	606,29	787,33	963,20
65	-	-	-	-	30,68	49,77	71,53	100,67	137,34	180,76	230,45	290,36	355,76	481,60	629,98	816,42	997,57
70	-	-	-	-	32,65	52,85	75,97	106,71	145,22	190,74	242,77	303,15	370,74	500,94	653,67	845,51	1031,95
75	-	-	-	-	34,62	55,93	80,41	112,75	153,11	200,72	255,09	324,00	385,72	520,27	677,36	874,60	1066,80
80	-	-	-	-	36,59	59,01	84,84	118,79	161,00	210,71	267,42	338,91	400,70	539,61	701,04	903,69	1100,71
90	-	-	-	-	-	65,17	93,72	130,87	176,77	230,67	292,07	368,74	447,26	578,28	748,42	961,87	1169,46
100	-	-	-	-	-	71,33	102,59	142,95	192,55	250,64	316,72	398,56	482,76	638,21	818,43	1020,05	1238,21
110	-	-	-	-	-	-	111,46	155,03	208,32	270,60	341,37	428,39	518,25	683,13	873,89	1078,24	1306,96
120	-	-	-	-	-	-	120,34	167,10	224,10	290,57	366,01	458,21	553,75	728,05	929,35	1173,91	1383,77
130	-	-	-	-	-	-	129,21	179,18	239,88	310,54	390,66	488,04	589,24	772,98	984,81	1241,01	1495,58
140	-	-	-	-	-	-	-	191,26	255,65	330,50	415,31	517,86	624,74	817,90	1040,27	1308,12	1575,44
150	-	-	-	-	-	-	-	-	271,43	350,47	439,96	547,69	660,23	862,82	1095,73	1375,23	1655,30
160	-	-	-	-	-	-	-	-	287,20	370,43	464,61	577,51	695,73	907,75	1151,19	1442,34	1735,16
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,25	607,34	731,22	952,67	1206,65	1509,44	1815,03
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,90	637,17	766,71	997,59	1262,11	1576,55	1894,89
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,55	666,99	802,21	1042,52	1317,57	1643,66	1977,75
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563,20	696,82	837,70	1087,44	1373,03	1710,77	2054,61

**ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Г. Серегин, А.М. Свиридов, Н.И. Антонова, Т.Н. Купцова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.02.84 № 432

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2662-80

4. В стандарт введен международный стандарт ИСО 4762-77

5. ВЗАМЕН ГОСТ 11738-72

## 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
<a href="#">ГОСТ 1759.0-87</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">ГОСТ 1759.1-82</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">ГОСТ 1759.2-82</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">ГОСТ 12414-94</a>	3а
ГОСТ 19256-73	<a href="#">7</a>
ГОСТ 24705-2004	<a href="#">3</a>
<a href="#">ГОСТ 27148-86</a>	<a href="#">3</a>
СТ СЭВ 2662-80	<a href="#">Вводная часть</a>
ИСО 4762-77	<a href="#">Вводная часть</a>

7. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

8. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в марте 1989 г. (ИУС 5-89)